

## VP460.00 ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



### ОСОБЕННОСТИ

- Внешний вид
- Высокий и стабильный блеск
- Устойчивость к царапинам и ударам
- Отличная растекаемость
- Полируемость через 20 часов
- Более высокая устойчивость к пожелтению, чем у полиуретановых лаков
- Тиксотропный

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	15 - 30 мин
На отлип	3 - 4 ч
До шлифовки	24 - 36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиакриловый глянцевый лак	VP460.00	100	100
Полиакриловый отвердитель	HP460	100	110
Акриловый разбавитель	TA500	10 - 15	10 - 20

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Отличный результат отделки получается с использованием полиуретанового, полиэфирного и УФ прозрачных грунтов GENC с предварительной шлифовкой перед нанесением лака. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании колеровки последнего слоя, он может быть окрашен ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите увеличить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить используя пасты PM901 Перламутр.

### УПАКОВКА

24 КГ

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиакриловый лак, выходящий на первый план благодаря цвету и тиксотропным особенностям.

Помимо нанесения верхнего слоя на покрытые поверхности, его также можно наносить на растрескавшиеся белые и пастельные краски.

