

ГРУППА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

VN100.XX НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Устойчивость к царапинам
- Быстрая сушка
- Однородный матовый

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	8 - 10 мин
На отлип	20 - 25 мин
До складирования	мин. 8 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозный матовый лак	VN100.XX	100	100
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	100 - 110	120 - 130

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 15 Матовый
- 40 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На подложку необходимо наносить полиуретановый прозрачный грунт или нитроцеллюлозный матовый лак. Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 220-400 или 220-280-400.

УПАКОВКА

0.85 КГ / 3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Легок в работе, не требует высокого профессионализма. Рекомендуется в тех случаях, когда требуется быстрое высыхание на шпоне и поверхностях из цельной древесины.

При желании колеровки лака, может быть используется ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите увеличить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901 Перламутр.

